

Micropartículas biodegradables de metformina y fijadas en hidrogeles híbridos para su posterior aplicación en osteorregeneración

Autores

María Luisa González Rodríguez (Catedrática de Tecnología Farmacéutica, Facultad de Farmacia, Universidad de Sevilla)
 María González Boronat (Becaria PPIT de la Universidad de Sevilla)
 Juan Carlos Jiménez Aires (Graduado en Farmacia, estudiante Máster de Especialización Profesional en Farmacia)
 Ana María Fernández Romero (Graduada en Farmacia, estudiante de Doctorado)

Introducción




Objetivo

Desarrollar una formulación de administración local basada en un hidrogel híbrido biocompatible, cargado con microsferas de ácido poliláctico (PLA) que contienen MF, con el fin de ofrecer un sistema de liberación muy lenta en el lugar de acción

Material y métodos

Microsferas de PLA



Quality-by-design

Matriz ortogonal de Taguchi L9

Experimento	MF (mg)	NaCl (%)	Proceso Evaporación	Número Lavados
1	10	1	Campana	1
2	10	3	Rotavapor TA	2
3	10	5	Rotavapor 40	3
4	25	1	Rotavapor TA	3
5	25	3	Rotavapor 40	1
6	25	5	Campana	2
7	40	1	Rotavapor 40	2
8	40	3	Campana	3
9	40	5	Rotavapor TA	1

- ✓ Análisis de la varianza (ANOVA)
- ✓ Análisis de las medias marginales (ANOM)
- ✓ Análisis de regresión y superficies de respuesta
- ✓ Diagrama de Pareto

Morfología

Microscopio óptico Olympus BH-2

Compatibilidad fármaco-excipiente

DSC-131 Setaram, France / Mettler Toledo HS-82

Eficacia de encapsulación

Cuantificación indirecta por medición del sobrenadante

Fase móvil: Tampón PBS (K₂HPO₄) pH 6,8 (0,02M) y acetónitrilo 30:70
 Flujo: 1,5 mL/min
 Volumen inyección: 10 µL
 Filtro: 0,45µm
 Estándar MF: 50 µg/mL
 Viales HPLC topacios

Hidrogeles conteniendo las microsferas de PLA

Pluronic F127
 Chitosan
 HPMC
 Propilenglicol

Gel A

Pluronic F127
 Hialuronato sódico

Gel B

pH
 (pH/ORP Edge Dedicated)

Mucoadhesividad

- Solución agar/mucina
- Placa de Petri (45 °)
- Saliva artificial

Estudios de liberación in vitro

Celdas de difusión de Franz

Reología



(Discovery HR-3 hybrid rheometer, TA Instruments, New Castle, DE, USA)

Módulos de almacenamiento (G') y de pérdida (G'')

$$\tan(\delta) = G''/G'$$

Resultados

Quality-by-design




Composición de las microsferas (EE: 47,5 %): 40 mg de MF, 5 mg de NaCl, evaporación del disolvente en campana a temperatura ambiente y un lavado.


Análisis térmico

Aparición de nueva endoterma de fusión en la muestra de microsferas, que puede tratarse de un proceso de recristalización de MF

Reología



Estudios de liberación



- ✓ Cambio del comportamiento reológico de los gels con las microsferas
- ✓ Perfiles de liberación retardada en presencia del gel y de las microsferas

Conclusiones

A través de estas formulaciones se han conseguido perfiles de liberación lenta de metformina que permitirán localizarla eficientemente en las regiones alveolares periodontales para promover la regeneración ósea.